

Vidrio Neutral

Claro

VIDRIO **CLARO** Teatro Nacional de las Artes CDMX, México

Descripción

El vidrio Claro de Vitro Vidrio Arquitectónico está disponible en espesores que van desde los 2 mm hasta los 19 mm de espesor. Satisface a la perfección las necesidades de los sistemas de instalación tradicionales, su belleza y versatilidad han dado pauta para que el profesional del diseño encuentre el material idóneo para el desarrollo de nuevos usos, más creativos, sofisticados, bellos y sobre todo, más funcionales.

Características de rendimiento

Su tonalidad, facilidad de corte y calidad, han permitido posicionarlo como el vidrio Claro más buscado en el mercado. Sus cualidades le permiten ser sometido a cualquier proceso de valor agregado, serigrafía, aplicación de pintura, curvado, impresión digital,

esmerilado, cilindrado, satinado o incluirlo en una unidad de vidrio aislante (UD), puede adquirir propiedades como vidrio anti-reflejante, el vidrio Claro puede combinarse con los recubrimientos Solarban® en una UD.

Fabricación y disponibilidad

El vidrio Claro permite ser sometido a procesos de templado, semi-templado y laminado para satisfacer los requerimientos de protección y seguridad de las edificaciones.

Los vidrios de baja emisividad y control solar Solarban® están disponibles a través de la Red de Procesadores Certificados de Vitro®



Ficha técnica de propiedades¹ Claro

Monolítico												
Espesor		N T 2	Reflectancia ²		(W/m² K) Valor U³		SUCC4	LSG⁵				
pulg	mm	VLT ²	Exterior	Interior	Invierno Aire	Invierno Argón	SHGC⁴	LSG				
Sin recubrimiento												
5/64	2	90%	8%	8%	5.95	N/A	0.88	1.03				
1/8	3	90%	9%	9%	5.91	N/A	0.86	1.04				
5/32	4	89%	8%	8%	5.88	N/A	0.84	1.05				
3/16	5	88%	8%	8%	5.85	N/A	0.83	1.06				
1/4	6	88%	8%	8%	5.82	N/A	0.82	1.08				
5/16	8	86%	8%	8%	5.75	N/A	0.78	1.10				
3/8	9.5	85%	8%	8%	5.70	N/A	0.76	1.12				
1/2	12	83%	8%	8%	5.60	N/A	0.72	1.15				
3/4	19	79%	7%	8%	5.38	N/A	0.67	1.19				
Con recubr	rimiento											
VIDRIO LU	JMAX 51 (2) CL	ARO										
1/4	6	50%	17%	9%	5.44	N/A	0.55	0.92				
VIDRIO LU	JMAX 68 (2) CL	ARO										
1/4	6	66%	18%	14%	5.77	N/A	0.68	0.98				
VIDRIO REFLECTASOL AP (2) CLARO												
1/4	6	9%	37%	48%	4.45	N/A	0.23	0.40				
VIDRIO REFLECTASOL AB (2) CLARO												
1/4	6	11%	26%	32%	4.66	N/A	0.24	0.46				
VIDRIO PY	/ROSOL (2) CL/	ARO										
1/4	6	33%	45%	52%	5.85	N/A	0.53	0.64				

Comparación del rendimiento de las unidades de vidrio aislante (UD) de 25 mm (1pulgada) con espacio de aire intermedio de 13 mm (1/2 pulgada) y dos vidrios monolíticos de 6mm (1/4 pulgada)													
Tipo de vidrio Capa exterior: Capa interior:	VLT ²	Reflectancia ²		(W/m² K) Valor U³		SHGC⁴	LSG⁵						
Recubrimiento (si lo hay) + Recubrimiento (si lo hay) Vidrio (superficie) Vidrio (superficie)		Exterior	Interior	Invierno Aire	Invierno Argón								
Sin recubrimiento													
CLARO + CLARO	78%	15%	15%	2.82	2.69	0.70	1.11						

- 1. Los datos se basan en el rendimiento de la parte central de los vidrios, que son muestras representativas de la producción. Los valores reales pueden variar debido al proceso y a las tolerancias de fabricación. Todos los dat de la tabla se basan en la metodología del Consejo Nacional de Clasificación de Cerramientos (NFRC, por sus siglas en inglés), que utiliza el software Window 7.3 del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL).
- 2. Los valores de transmisión y reflectancia se basan en mediciones espectrofotométricas y en la distribución
- 3. Valor U: Una medición de las características de aislamiento del vidrio, es decir, la cantidad de calor que se gana o se pierde a través del vidrio debido a la diferencia que existe entre las temperaturas interiores y exteriores; la unidad de medida es W/m2 K. Cuanto menor sea la cifra, mejor será el rendimiento del aislamiento. Esta cifra es la reciproca del valor R. Invierno Argón representa el desempeño del Valor-U en condiciones nocturnas en invierno, cuando la cavidad está rellena de una mezcla de 90% gas argón y 10% aire.
- 4. Coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC): Expresa la medida en la que una ventana bloquea el calor de los rayos del sol. El SHGC es la fracción de radiación solar que se transmite a través de una ventana más la cantidad que absorbe el vidrio y que luego se re irradia al interior. El SHGCs e expresa como una cirtnet O y 1. Cuanto menor sea el SHGC, menor será el calor solar que transmitirá y mayor será su capacidad de sombreado. El SHGC es similar al coeficiente de sombra (SC), sin embargo, el SHGC también considera la energía solar que se absorbe, convierte y re irradia al interior.
- La proporción de luz respecto a ganancia solar (LSG) es el porcentaje de transmisión de luz visible en relación al coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC).

©2020 Vitro Vidrio Arquitectónico. Todos los derechos reservados. Acuity, Tintex plus, Azuria, Filtraplus, Optiblue, Optigray, Pacífica, Solarban, el logotipo de Solarban, Solarbue, Solarbronze, Atlántica, Solargay, Graylite II, Solexia, Vitrosol, Solarcool, Filtrasol, Tintex, Starphire, el logotipo de Starphire, el logotipo de Starphire, Klare, Sungate, Vistacool, Pavia, Platia, Koloré, Pyrosol, Reflectasol, el logotipo de Vitro Vidrio Arquitectónico y el de la Red de Procesadores Certificados de Vitro son marcas comerciales registradas de Vitro. Cradle to Cradle es una marca comercial de MBDC.

arquitectonico@vitro.com | www.vitroarquitectonico.com | projects.vitroglazings.com







